

chemsplash

Eka 55

chemsplash

Tuta Eka 55

Tipo 5B/6B



Codice: **2511**

La tuta Chemsplash Eka 55 è realizzata in tessuto laminato microporoso da 55 GSM. Offre agli utenti una tuta laminata Cat III Tipo 5/6 di ottimo pregio per quelle lavorazioni in cui la tuta non viene utilizzata per periodi prolungati ma dove è comunque richiesto un alto livello di protezione dagli schizzi di sostanze chimiche liquide.

Questa tuta ha la parte posteriore, il cappuccio, i polsini e le caviglie elasticizzati e un lembo di copertura adesivo per una maggiore tenuta.

Il tessuto Chemsplash Eka 55 è antistatico secondo EN1149-5: 2018 e non rilascia pelucchi, quindi ideale per l'uso di lavorazioni ad ampio raggio in cui l'ambiente operativo non deve essere contaminato dalle fibre degli indumenti.

Caratteristiche

- Tessuto laminato microporoso da 55 GSM
- Cappuccio, schiena e polsini elasticizzati in 3 pezzi
- Zip bidirezionale
- Patta adesiva
- Caviglie Elasticizzate
- Senza silicone e lattice
- Tessuto che non lascia residui e antistatico
- Non contiene: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali provenienti da zone di conflitto.
- Conforme al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 (+ elenco SVHC e Allegato XVII)

Applicazioni Adatte

Industrie petrolchimiche
Industrie farmaceutiche
Agricoltura
Camere bianche
Sanitario

Verniciatura a spruzzo generale
Forze armate/Polizia scientifica
Servizi veterinari
Industria alimentare
Industrie generali

Colori Disponibili

Bianca

Versione irradiata:
Codice: **2765**

Vedi tutti gli accessori tipo
PB-6 a pagina 22-23.

4XL Codice: **2758**

5XL Codice: **2757**

6XL Codice: **2756**

Dimensioni in CM

in conformità con EN ISO 13688

Taglia	Altezza	Torace
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-181	108-114
2XL	176-181	116-122
3XL	185-190	124-130
4XL	194-199	131-139
5XL	203-208	143-146
6XL	211-216	147-155

EN 13034:
2005+A1:2009



Tipo 6B

EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010



Tipo 5B

EN 14126:
2003+AC:2004



Agenti Infettivi

EN 1149-5:2018



Antistatico

EN1073-2:2002



Particelle
Nucleari
Classe 1

ISO 14644-1:
2015

CAMERA Bianca
Classe 5 - 9



Versione disponibile:
ARANCIONE, BLU
Codice: **2636**

Versione disponibile:
CON COPRIPIEDI
Codice: **2626**

EU: +48 95 8881005
UK: +44 1942 885060

Test	Requisiti	Risultato/classe/conformità
Resistente alla infiltrazione di liquidi - Spray test Tipo 6 (EN ISO 17491-4 met. A - EN 13034)		Passato
Resistente a infiltrazioni di aerosol - Test di perdita verso l'interno Tipo 5 (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)	IL _{max} ≤ 30%, TIL _{max} ≤ 15%	Passato
Fattore nominale di protezione (EN ISO 13982-2 - EN 1073-2)	TIL _{max} ≤ 30%, TIL _{min} ≤ 20, Fpn 5	Classe 1
Cuciture: resistenza (EN ISO 13935-2)	> 75 N	Classe 3
Test	Requisiti	Risultato/classe/conformità
Resistente alla infiltrazione di liquidi (EN ISO 6530 - EN 13034)	Classe 3: < 1% Classe 2: < 5% Classe 1: < 10%	H ₂ O 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-alcano: classe 3 butanolo: classe 3
Resistenza ai liquidi (EN ISO 6530 - EN 13034)	Classe 3: > 96% Classe 2: > 90% Classe 1: > 80%	H ₂ O 30%: classe 3 NaOH 10%: classe 3 o-alcano: classe 2 butanolo: classe 3
Resistenza all'abrasione (EN 530 - metodo 2)	Classe 2 > 100 cicli	Classe 2
Resistenza allo strappo trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 2 > 20 N	Classe 2
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 1 > 30 N	Classe 1
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 2 > 10 N	Classe 2
Resistenza alla formazione di crepe da flessione (EN 7854)	Classe 6 > 100 000 cicli	Classe 6
Resistenza elettrica superficiale (ANSI/ESD STM 2.1:2013 - Test EN 1149-1)	≤ 2,5 x 10 ⁹	Passato
Test	Requisiti	Risultato/classe/conformità
Resistenza alla penetrazione da parte di patogeni trasmessi per via ematica - Test con batteriologo Phi-X174 - ISO 18633/18604	Classe 6: 20 kPa	Classe 6
Resistenza alla penetrazione da parte di agenti infettivi dovuta a contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati - ISO 22610 (microorganismo di prova: Staphylococcus aureus)	Classe 6: t > 75	Classe 6
Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati - ISO DIS 22611 (microorganismo di prova: Staphylococcus aureus)	Classe 3: log > 5	Classe 3
Resistenza alla penetrazione da parte di particelle solide contaminate - EN ISO 22612 (microorganismo di prova: spore di Bacillus subtilis)	Classe 3: ≤ 1	Classe 3
Test	Requisiti	Risultato/classe/conformità
pH (EN ISO 13688 - ISO 3071)	3,5 > pH > 9,5	Passato

Classificazione conforme al EN 14325