

## SCHEDA TECNICA

**Articolo:**

**B0677C VIOLET**



**Norma:**

**EN ISO 20345:11**

**Categoria di Sicurezza:**

**S3 SRC**

**Suola** S10 FUCSIA

**Peso Calzatura Tg 37:** 423 g

**Altezza Calzatura Interia:** 75 mm

**Calzata:** 10

**Tipo Costruzione / SUOLA:** STROBEL; suola iniettata AirTech/Tpu-Skin

**Inserto Antiperforazione** Tessuto balistico Fresh'n Flex

**Sottopiede:**

**Plantare in Dotazione:** Dry'n Air Record

**Altri Plantari Utilizzabili (Certificati):** Dry'n Air Scan&Fit Record; Secosol; Secosol Dynamic

## Calzatura Intera: Protezioni

Componente	Descrizione	Valore	Requisito Minimo	Paragrafo Norma
Puntale Slimcap	Resistenza alla compressione (15 kN)	18,5 mm	≥ 14,0 mm	5.3.2.3
Suola (SRC)	Resistenza allo scivolamento 20345:2011			
	•SRA – tacco (angolo di 7°)	0,36	≥ 0,28	5.3.5.2
	•SRA – pianta (suola intera)	0,40	≥ 0,32	5.3.5.2
	•SRB – tacco (angolo di 7°)	0,26	≥ 0,13	5.3.5.3
	•SRB – pianta (suola intera)	0,22	≥ 0,18	5.3.5.3
Fresh'n Flex (P)	Resistenza alla perforazione 20345:2011	Nessuna perforazione	≥ 1100 N	5.2.1.1.2
Fondo (A)	Proprietà antistatiche			
	Resistenza elettrica	a secco 79,1 MΩ- a umido 53,2 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ	6.2.2.2
Assorbimento energia (E)	Assorbimento energia nella zona del tallone	39 J	≥ 20 J	6.2.4

## Tomaio

Materiali	Descrizione	Valore	Requisito Minimo	Paragrafo Norma
Tessuto tecnico Weareco	Resistenza allo strappo	202 N	≥ 60 N	5.4.3
	Resistenza a trazione	N/A	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	5.4.4
	Permeabilità al vapor d'acqua	11,9 mg/cm <sup>2</sup> h	≥ 0,8 mg/cm <sup>2</sup> h	5.4.6
	Coefficiente di vapor d'acqua	97,3 mg/cm <sup>2</sup>	≥ 15,0 mg/cm <sup>2</sup>	5.4.6
	Contenuto di cromo VI (se pelle)	N/A	Non rilevabile	5.4.9
	Penetrazione d'acqua	0,05 g	≤ 0,2 g	6.3
	Assorbimento d'acqua	7,9 %	≤ 30%	6.3

## Fodera

Materiali	Descrizione	Valore	Requisito Minimo	Paragrafo Norma
Tessuto 3D Hi-Tech	Resistenza allo strappo	51 N	≥ 15 N	5.5.1
	Resistenza all'abrasione	• Nessun foro a secco	Nessun foro prima dei 51.200 cicli	5.5.2
		• Nessun foro a umido	Nessun foro prima dei 25.600 cicli	5.5.2
	Permeabilità al vapor d'acqua	80,1 mg/cm <sup>2</sup> h	≥ 2,0 mg/cm <sup>2</sup> h	5.5.3
	Contenuto di cromo VI (se pelle)	N/A	Non rilevabile	5.5.5

Materiali	Descrizione	Valore	Requisito Minimo	Paragrafo Norma
Suola defaticante AirTech + Tpu-Skin	Altezza ramponi	3,3 mm	≥ 2,5 mm	5.8.1.3
	Resistenza allo strappo	9,3 kN/m	≥ 5 kN/m	5.8.2
	Resistenza all'abrasione	59 mm <sup>3</sup>	≤ 250 mm <sup>3</sup>	5.8.3
	Resistenza alle flessioni dopo 30.000 cicli	1,1 mm	≤ 4mm	5.8.4
	Resistenza alle flessioni dopo 150.000 cicli (idrolisi)	1,4 mm	≤ 6 mm	5.8.5
	Distacco battistrada-intersuola	N/A	≥ 4N/mm; ≥ 3 mm con strappo suola	5.8.6
	Resistenza idrocarburi FO (variazione di volume)	3,3 %	≤ 12%	6.4.2

Emesso da: Resp. Direttore Innovazione Ing. Cataldo De Luca

Firma

*Il contenuto della presente scheda tecnica è copyright di BASE PROTECTION unipersonale Srl. La riproduzione, anche parziale, di testi e/o immagini qui presentati è espressamente vietata.**Scheda tecnica soggetta a revisione contestualmente all'emissione del certificato. Salvo errori tipografici. BASE PROTECTION si riserva la facoltà di modificare il contenuto della scheda tecnica.*