



VITCIV



VITCIVL



VITCIVS

SCHEDA TECNICA

COPRICAPO

VITCIV – VITCIVL – VITCIVS

Copricapo in tessuto 100% cotone trattato ignifugo 300 g/mq, disponibile nelle seguenti varianti:

VITCIV : chiusura sottomento con velcro

VITCIVL : chiusura sottomento con velcro e lunetta protettiva per nuca e collo

VITCIVS : chiusura sottomento con velcro e bottoni

TAGLIA: unica



BEST PROTECTION

FROM WELDING:

CATEGORIA DPI: I – rischi minori

SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO

DESCRIZIONE TESSUTO / CARATTERISTICHE	
COMPOSIZIONE	Cotone 100 %
PESO FINITO	335 g/m² +/- 5 %
TITOLO	warp Nm 20 weft Nm 17
COSTRUZIONE FINITO	warp 33.5 fili/cm weft 17.5 fili/cm
COSTRUZIONE	Saia da 4
ALTEZZA UTILE	150 cm

ANALISI FISICHE	PRE-TRATTAMENTO		METODO DI ANALISI	RISULTATI	ETSA
RESISTENZA DINAMOMETRICA	Ordito Trama			ISO 13934 - 1 1250 N 750 N	N/A*
PILLING	ICI Pilling Box	36.000 Rev.		ISO 12945-1 4	N/A*
RESTRINGIMENTO DOPO LAVAGGI		5x @75°C		ISO 15797 ± 3,0%	N/A*

SOLIDITA' DEL COLORE	METODO DI ANALISI		RISULTATI	ETSA
SFREGAMENTO A SECCO			ISO 105 X 12 4	N/A*
LAVAGGIO	cambio colore		ISO 105 C06 E1S 3/4	N/A*
	Scarico Colore	PES	ISO 105 C06 E1S 3/4	N/A*
	Scarico Colore	COTTON	ISO 105 C06 E1S 4	N/A*
LAVAGGIO A SECCO	cambio colore		ISO 105 D 01 4	N/A*
SUDORE	cambio colore		ISO 105 E 04 4	N/A*
	Scarico Colore	PES	ISO 105 E 04 3/4	N/A*
	Scarico Colore	COTTON	ISO 105 E 04 3/4	N/A*
SOLIDITA' ALLA LUCE			ISO 105 B 02 4	N/A*
NOTE I risultati indicati rappresentano dei valori medi. I colori scuri o speciali potrebbero mostrare valori inferiori a quelli indicati.				

ALTRE PRESTAZIONI	METODO DI ANALISI		RISULTATI
FLAME RESISTANCE	50X ISO 15797,8	ISO 14116 §7.3: Index 3/50I/75	Not. body UKAS 1154 - Rhodia QC scheme
WELDING AND ALLIED PROCESSES		EN ISO 11611, Class 1 A1+A2	Not.body 0493 - Cert.Rep.No. 2891, 11/12/2014
HEAT AND FLAME RESISTANCE		EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1	Not.body 0493 - Cert.Rep.No. 2889, 11/12/2014
ELECTRIC ARC		IEC 61482-2, 4 kA Class 1	Not.body 0493 - Cert.Rep.No. 2892,11/12/2014
ELECTRIC ARC		ASTM F1959 (ATPV)	Kinetrics R.No.K-418812-1512P09-R00 29/12/

NOTE	CARATTERISTICHE SPECIALI
Le caratteristiche possono variare entro tolleranze commerciali. Pre-trattamento per la certificazione conforme a ISO 15797, asciugatura a tamburo. Per indumenti protettivi si raccomandano processi di lavaggio professionali. For any fabric performances not described, please verify before use or consult your Klopman representative. Progressive shrinkage will occur in use. MANUTENZIONE - TUTTI I TESSUTI SONO STATI SOTTOPOSTI A DEI TEST DI ANALISI SECONDO I METODI KLOPMAN.	 Tested for harmful substances according to Celu-Tex Standard 100 04.0.4929 Hohenstein HTI

ETICHETTA PER LA MANUTENZIONE DEL CAPO	
LAVAGGIO DOMESTICO	  