

Descrizione

Segnaletica adesiva da pavimento in vinile polimerico con laminazione antiscivolo certificata R10, ideale per la sicurezza in ambienti aziendali interni come magazzini e aree di lavoro

- Realizzata in vinile adesivo polimerico di alta qualità
- Laminazione superficiale antiscivolo certificata R10
- Adesivo permanente, stabile anche in presenza di traffico intenso
- Progettata per essere applicata su superfici non porose piane o curve



Caratteristiche:

Materiale	Vinile adesivo polimerico
Adesivo	Permanente
Finitura	Laminata antiscivolo
Superficie	Goffrata
Temp. esercizio	-20°C / +70°C
Altezza simbolo	h50 mm
Applicazione	Superfici non porose piane o curve

Applicazioni pratiche:

- uso in magazzino
- segnalazione in aziende
- posa su superfici curve non porose
- impiego in ambienti interni
- gestione dei passaggi con muletti

**Dimensioni
Dimensions**

h50 mm

INSTALLAZIONE PELLICOLA ADESIVA ANTISCIVOLO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Prima di applicare la pellicola adesiva verificare che la superficie sia asciutta e idonea all'installazione.
2. Pulire in modo approfondito la superficie di applicazione utilizzando uno smacchiatore o un solvente e rimuovere qualsiasi detrito che possa compromettere l'azione dell'adesivo nel breve e lungo periodo. Porre particolare attenzione alla pulizia delle fughe tra le piastrelle.
3. Far asciugare completamente la superficie

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

1. Pre-riscaldare la superficie di applicazione con l'ausilio di una pistola ad aria calda.
2. Distaccare un lembo del liner protettivo e posizionare il pezzo sulla superficie.
3. **IMPORTANTE:** ridurre al minimo il contatto della parte adesiva con le dita.
4. Continuare a rimuovere il liner protettivo premendo contemporaneamente il materiale contro la superficie.
5. Per un'adesione ottimale su superfici più ostiche in ambienti esterni (asfalto, cemento ecc.) durante la messa in posa della pellicola, si raccomanda di riscaldare il materiale con una pistola ad aria calda, e ad applicarlo con l'utilizzo di un rullo di gomma, permettendo così al materiale di adattarsi al meglio alle irregolarità della superficie sottostante.
6. Attendere 4 ore prima di sollecitare la pellicola abrasiva, facendo così raggiungere all'adesivo le più alte prestazioni.