

- **Codice:** 199000105 - 199000100
- **Descrizione:** TOP-it conglomerato bitumoso a freddo



■ Caratteristiche dimensionali e tecniche

Dimensioni massimo ingombro:

- Larghezza Ø 31 cm
- Altezza 29,5 cm
- Peso 25 Kg ca

■ Composizione del sistema

- conglomerato bituminoso composto da:
 - aggregati selezionati (basalto con CLA conforme CE);
 - emulsione;



■ Descrizione prodotto

TOP-it è un prodotto moderno, sicuro ed efficace, composto da una combinazione di aggregati selezionati e una emulsione esclusiva. L'aggregato principale è il basalto con un C.L.A. (Coefficiente di Levigatura Accelerata) conforme alle norme comunitarie.

queste caratteristiche garantiscono una resa migliore del lavoro e una resistenza maggiore nel tempo.

TOP-it è un conglomerato bituminoso a freddo, la sua applicazione non produce fumi, elemento che assieme ad altri classifica il prodotto come buon alleato dell'uomo e della natura in rispetto delle vigenti normative che regolano l'impatto ambientale.

■ Descrizione funzionalità

Top-it è stato messo a punto per riparare crepe, coprire buche, livellare dissestamenti del manto stradale. E' particolarmente adatto per sigillatura attorno a "chiusini" e per tutti quei lavori di restauro e manutenzione che richiedono un intervento immediato e definitivo.

L'applicazione di TOP-it non prevede tagli dell'asfalto, o l'utilizzo preliminare di un "primer".

Si aggrappa a qualsiasi superficie quali l'asfalto, macadam, calcestruzzo, metallo e materiali compositi. TOP-it non è soggetto a restizione o dilatazione termica, logoramento o separazione dell'emulsione dall'aggregato.

Può essere applicato in qualsiasi condizione metereologica, anche in presenza di temperature estreme da -45°C a +60°C (i prodotti tradizionali sono difficilmente lavorabili al di sotto dei 5°C).

Anche se utilizzato in presenza di acqua e neve il prodotto svolge la sua funzione. L'area restaurata può essere riaperta immediatamente al traffico perchè l'agglomerato pur non essendo completamente solidificato non aderisce agli pneumatici, e si adatta per compattamento a buche e crepe solidificando in tempi brevi, favorito dall'esposizione all'aria.

■ Fornitura e Stoccaggio

Top-it ha una durata di conservazione di 10 mesi.

I contenitori usati parzialmente possono essere riutilizzati ma devono essere risigillati accuratamente. I fusti devono essere conservati al coperto, ad una temperatura superiore a 10°C (temperatura di magazzino).

Per uno stoccaggio prolungato capovolgere i fusti una volta al mese per evitare che l'emulsione si depositi sul fondo del fusto.

Top-it viene fornito in bancali da 33 fusti di polietilene risigillabili da 25Kg l'uno, per un totale di 825Kg a bancale. Può essere fornito in 2 diverse granulometrie. L'aggregato di misura ~ 3 mm è adatto per riparazioni di buche o crepe con profondità minima di 5mm mentre l'aggregato di misura ~ 5 mm è adatto per le "spelature" da 1 a 3cm di profondità del manto stradale.

Codice	Descrizione
199000100	TAPPO BIANCO aggregato 3 mm
199000105	TAPPO ROSSO aggregato 5 mm